

DENSURF DA 3010

Dispersiyon Ajanı

ÜRÜN TANIMI

DENSURF DA 3010, su bazlı kaplamalarda tüm pigmentlerin, özellikle karbon siyahının dispersiyonu için geliştirilmiştir.

- Sterik etkiler ile flokülasyonu önler ve sistemin stabil kalmasını sağlar.

UYGULAMALAR

- Genel Sanayi Boyaları
- Baskı Mürekkepleri
- Ahşap Kaplamalar

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	<input checked="" type="radio"/>	Alifatik Hidrokarbon	<input type="radio"/>
Etil Alkol	<input type="radio"/>	Butil Asetat	<input type="radio"/>
Butil Alkol	<input type="radio"/>	Ksilen	<input type="radio"/>
MPA	<input type="radio"/>	Dibazik Ester	<input type="radio"/>

Çözünür Kısmen Çözünür Çözünmez

PROSES ÖNERİSİ

- Ön karıştırma aşamasında, pigmentlerden önce sisteme dahil edilmelidir.

DEPOLAMA

- 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.
- Raf ömrü depolama koşullarına uygun olarak saklanmış açılmamış ambalajlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
- Kullanıldıktan sonra ambalaj kapalı tutulmalıdır.
- Uyarı! Asitlerden, ısı ve nemden uzak tutunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal yapısı: Polieter modifiye kopolimer çözeltisi
- Katı Madde (10 dk., 160 °C): % 40,5 ±1,0
- Görünüm: Sarı şeffaf sıvı
- Yoğunluk (20°C): 1,054 ±0,020 g/ml
- Viskozite (25°C): 3000±500 mPas
- Asit Değeri: 3,5 ±2 mg KOH/g
- Amin Değeri: 6,5 ±2 mg KOH/g
- Solvent: Su

SİSTEMLER

Emülsiy Reçineler	<input checked="" type="radio"/>	Su Bazlı Reçineler	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> Uygun	<input type="radio"/> Kısmen Uygun	<input type="radio"/> Uygun Değil	

PİGMENTLER

Titanyum Dioksit	<input type="radio"/>	İnorganik Pigment	<input checked="" type="radio"/>
Karbon Siyahı	<input checked="" type="radio"/>	Organik Pigment	<input checked="" type="radio"/>
Dolgular	<input checked="" type="radio"/>		
<input checked="" type="radio"/> Uygun	<input type="radio"/> Kısmen Uygun	<input type="radio"/> Uygun Değil	

KULLANIM MİKTARI

Titanyum dioksit: : % 2,0-4,0 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)

İnorganik pigmentler: : % 15,0-25,0 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)

Dolgular: % 0,5-1,5 (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)

Co-grinding sistemler: % 0,5-2,0 (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)

Organik pigmentler: %15-35 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)

Karbon siyahı: %30-60 (ağırlıkça pigment miktarı üzerinden sunulduğu şekliyle)

Not: Yukarıdaki belirtilen kullanım miktarı yönlendirme amaçlıdır. Optimum kullanım oranı laboratuvar testleri sonucunda belirlenmelidir.