

Densurf AF 230

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 01.03.2025
İçerik Revizyon Tarihi: 01.03.2025
İçerik Revizyon No : 000

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 230, su bazlı ve solventsiz sistemler için kullanılan organo-modifiye polidimetilsiloksan köpük kesicidir.

Daha iyi bir etki için poliglikol ile desteklenmiştir ve hidroforik parçacıklar içerir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 230 su bazlı kaplamalar ve boyalar için geliştirilmiştir. Sistemler ile uyumluluk oranı artırılmıştır.

Densurf AF 230'un temel uygulama alanları:

- Genel Sanayi Boyaları
- İnşaat Boyaları
- Pigment Konstrasyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Organo-modifiye polisiloksan
- Görünüm: Puslu sıvı
- Katı Madde (10 dk., 160°C): % 99,50 ± 0,50
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 1,00 ± 0,02 g/mL

SİSTEM

Sitren-Akrilik Emülsiyonları	Saf Akrilik emülsiyonları
Uygun	Uygun Değil
Vinil-Akrilat Emülsiyonları	Poliüretan Dispersiyonlar
Uygun	Uygun Değil
Solventiz Reçineler	Reçinesiz Sistemler
Uygun	Uygun Değil

Uygun Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,10 - 1,50 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 1/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Bütil Glikol Asetat
Uygun	Uygun
N-Bütil Asetat	N-Bütanol
Uygun	Uygun
Bütil Glikol	Etanol
Uygun	Uygun
Çözünür	Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 12 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR