

DENSURF AF 220

Köpük Kesici

ÜRÜN TANIMI

DENSURF AF 220, su bazlı sistemler için geliştirilmiş, mikro köpüklere karşı etkili bir köpük kesicidir.

- Özellikle düşük PVC sistemler için önerilir.
- Hidrofobik partiküller içerir.
- Yüksek kesme kuvveti uygulanarak sisteme dahil edilmelidir.

UYGULAMALAR

- İnşaat Boyaları
- Baskı Mürekkepleri

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	<input type="radio"/>	Kosolvent	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> Çözünür	<input type="radio"/> Kısmen Çözünür	<input type="radio"/> Çözünmez	

DEPOLAMA

- 5°C - 35°C arasında depolanmalıdır.
- Raf ömrü depolama koşullarına uygun olarak saklanmış açılmamış ambalajlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
- Kullanıldıktan sonra ambalaj kapalı tutulmalıdır.
- Uyarı! Asitlerden, ısı ve nemden uzak tutunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal yapı: Organo-modifiye siloksan
- Görünüm: Hafif sarı, bulanık sıvı
- İyonik yapısı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20 °C): 0,99 ± 0,02 g/mL

SİSTEMLER

Emülsiyeli Stiren Akrilat	<input checked="" type="radio"/>	Emülsiyeli Poliakrilat	<input checked="" type="radio"/>
Emülsiyeli Akrilat/Poliüretan	<input checked="" type="radio"/>		
<input checked="" type="radio"/> Uygun	<input type="radio"/> Kısmen Uygun	<input type="radio"/> Uygun Değil	

KULLANIM MİKTARI

Tavsiye edilen kullanım miktarı: % 0,05 - 0,80 (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)

Not: Yukarıdaki belirtilen kullanım miktarı yönlendirme amaçlıdır. Optimum kullanım oranı laboratuvar testleri sonucunda belirlenmelidir.

PROSES ÖNERİSİ

- Kullanmadan önce karıştırınız!
- Ürün, üretim sırasında ön karıştırma veya alt ilave aşamalarında eklenebilir.
- Köpük kesicinin iyi karıştırılması sistemde homojen olarak dağıtılmasını sağlar ve yüzey kusurlarının oluşmasını önler.
- Kullanılacak miktarın 2/3 ünün ön karıştırma sırasında kalan 1/3 ünün ise alt ilavede eklenmesi önerilmektedir.