

Densurf AF 210

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 01.03.2025
İçerik Revizyon Tarihi: 01.03.2025
İçerik Revizyon No : 000

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 210, solvent bazlı uygulama için floro-modifiye polidimetilsiloksan köpük kesicidir.

Üniversal bir köpük kesicidir ve mikro köpükler için çok etkilidir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 210, solvent bazlı sistemlerdeki mikro köpükler için bir köpük önleyicidir.

Densurf AF 210'un temel uygulama alanları:

- Koruyucu Kaplamalar
- Otomotiv Boyaları
- Genel Sanayi Boyaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Floro-modifiye polisiloksan
- Görünüm: Şeffaf sıvı
- Katı Madde(10 dk., 160°C): % 0,90 ± 0,10
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 0,97 ± 0,02 g/mL
- Çözücü: Triizobütil fosfat

SİSTEM

Su Bazlı Reçineler

Uygun

Kısa Yağlı Alkid Reçineler

Uygun

Alkid - Melamin Reçineler

Uygun

Poliüretan Reçineler

Uygun

Orta Yağlı Alkid Reçineler

Uygun

Termoplastik Akrilik Reçineler

Uygun

Uygun

Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,10 - 1,00 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 1/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Alifatik Hidrokarbonlar
Uygun	Uygun
N-Bütil Asetat	N-Bütanol
Uygun	Uygun
Ksilen	Metoksi Propil Asetat
Uygun	Uygun
Çözünür	Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 12 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf AF 210, geniş bir reçine yelpazesinde mükemmel uyumluluğa sahiptir.

Özellikle akrilik PU son katlarda ve PU sistemlerde etkilidir. Tüm uygulamalarda harika performans gösterir.