

DENSURF AF 210

Köpük Kesici

ÜRÜN TANIMI

DENSURF AF 210, solventli ve solventsiz kaplama sistemleri için geliştirilmiş etkili bir köpük kesicidir.

UYGULAMALAR

- Zemin Kaplamaları
- Koruyucu Kaplamalar
- Genel Sanayi Boyaları
- Baskı Mürekkepleri

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	<input type="radio"/>	Allifatik Hidrokarbon	<input checked="" type="radio"/>
Etil Alkol	<input type="radio"/>	Butil Asetat	<input checked="" type="radio"/>
Aseton	<input checked="" type="radio"/>	Ksilen	<input checked="" type="radio"/>
Metoksi Propil Asetat	<input checked="" type="radio"/>		
<input checked="" type="radio"/> Çözünür	<input type="radio"/> Kısım Çözünür	<input type="radio"/> Çözünmez	

DEPOLAMA

- 5°C - 35°C arasında depolanmalıdır.
- Raf ömrü depolama koşullarına uygun olarak saklanmış açılmamış ambalajlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
- Kullanıldıktan sonra ambalaj kapalı tutulmalıdır.
- Uyarı! Asitlerden, ısı ve nemden uzak tutunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal yapı: Flor-modifiye polisiloksan çözeltisi
- Görünüm: Berrak, renksiz sıvı
- İyonik yapısı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20 °C): 0,97 ±0,02 g/mL
- Solvent: Triizobütil Fosfat

SİSTEMLER

Solvent Bazlı	<input checked="" type="radio"/>	Solventsiz	<input checked="" type="radio"/>
Pigmentli	<input checked="" type="radio"/>	Pigmentsiz	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> Uygun	<input type="radio"/> Kısım Uygun	<input type="radio"/> Uygun Değil	

KULLANIM MİKTARI

Tavsiye edilen kullanım miktarı: % 0,05 - 0,80 (ağırlıkça toplam formül üzerinden sunulduğu şekliyle)

Not: Yukarıdaki belirtilen kullanım miktarı yönlendirme amaçlıdır. Optimum kullanım oranı laboratuvar testleri sonucunda belirlenmelidir.

PROSES ÖNERİSİ

- Ürün, üretim sırasında ön karıştırma veya alt ilave aşamalarında eklenebilir.
- Köpük kesicinin iyi karıştırılması sistemde homojen olarak dağıtılmasını sağlar ve yüzey kusurlarının oluşması önlenir.
- Kullanılacak miktarın 2/3 ünün ön karıştırma sırasında kalan 1/3 ünün ise alt ilavede eklenmesi önerilmektedir.